



Référence	E132-7001
Description	Revêtement époxy high solids à deux composants à base de phosphate de zinc.
Usage	Protection anti-corrosion des structures en acier dans un climat industriel et maritime. Applicable dans les épaisseurs de couche élevées. <u>Remarque:</u> Les peintures époxy vont fariner et changer de teinte quand elles sont exposées aux intempéries.
Composition	Epoxy-Polyamide-phosphate de Zinc
Support	Acier
Couleur	Aluminium

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité $\pm 1.680 \text{ kg/l}$

Temps de séchage Temps de séchage (80 μ sec)

Hors poussière	Hors collant	Recouvrable	
		Minimum	Maximum
4 heures	7 heures	8 heures	7 jours

Proportion du mélange En poids: 90/10

Extrait sec en volume $\pm 77\%$

Rendement théorique Pour 200 μ sec: 3.8 m²/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Rouleau	Brosse	Pistolet Airless
	Film sec (μ)	80-120	80-120	100-250
Diluant	Thinner 118	Rouleau	Brosse	Pistolet Airless
	%	0-3	0-3	0-5
Nettoyage du matériel	Thinner 118			
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.			
Humidité relative et température ambiante	Maximum 80% HR Minimum +10°C			
Durée d'utilisation	2 heures			

SUPPORT

Préparation	Acier Dégraisser et éliminer les impuretés, grenailler Sa 2,5 avec une rugosité suffisante et dépoussiérer le support.
-------------	--

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	Apecoat HS Liner E132-7001	200 μ
2 ^e couche	Apecoat HS Liner E132-7001	200 μ

LES DONNEES DE SECURITE

Point éclair °C Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 2 ans sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 11/01/2018

Version : E132-7001.01.FR