

Apecoat Moisture Barrier E31

2K Epoxyvochtscherm voor beton



Vochtbeheersing en goede hechtingsprimer voor diverse vloersystemen.

Apecoat Moisture Barrier E31 is een 2-componenten epoxyvochtscherm en primer voor horizontale betonnen ondergronden, voor binnen- en buitentoeepassingen.

Één product, meerdere toepassingen.

→ Vochtscherm voor vochtige betonnen ondergronden

Helpt vocht vanuit de betonnen ondergrond te beheersen en vormt een beschermende laag binnen het vloersysteem, in kelders, ondergrondse parkings, magazijnen, garages, productieruimtes, ...

→ Veelzijdige hechtingsprimer

Geschikt als hechtingsprimer onder verschillende epoxy-en polyurethaansystemen.

→ Impregneerlaag voor Aalterpaint Polyaspartic V31

Wordt toegepast als impregneerlaag voor Polyaspartic V31, een ultrasnel drogende tweecomponenten-polyaspartic vloerverf uit het Aalterpaint-verfgamma.



40 min
potlife

na 3u
stofdroog

na 5u
kleefvrij

400 g/m²
als vochtscherm
(340 µm droog)

120 g/m²
als primer/impregnatie
(100 µm droog)

±92% vaste stof in volume • ±1.080 kg/L dichtheid • 78 g/L VOC • Surface tolerante verharder

Applicatie met rol of borstel, onverdund • Kleurloos • Glanzend • Verpakking 5 Kg en 10 Kg (comp. A + B)

SYSTEEM 1 - VOCHTSCHERM

1° en 2° LAAG	APECOAT MOISTURE BARRIER E31, 400 g/m² samen
3° LAAG	DIVERSE EINDLAGEN. VRAAG ONS ADVIES.

SYSTEEM 2 - SNEL IN GEBRUIKNAME

1° LAAG	APECOAT MOISTURE BARRIER E31, 120 g/m²
2° LAAG	POLYASPARTIC V31, ± 300-400 g/m²