



Une seule finition. De multiples applications.

Couche de finition décorative en phase aqueuse pour les peintures intumescentes FIRETEX et de nombreux autres systèmes de peinture grâce à sa résine acrylique auto-réticulante. Convient pour l'acier, les bardages, le steeldeck, des éléments déjà peints, le PVC, la brique, le béton, ...

Couche de finition 1K polyvalente.

→ Adhérence parfaite

Excellente adhérence sur la sous-couche, pour une finition durable et fiable.

→ Bonne résistance au blocking

Les surfaces traitées peuvent être empilées ou mises en contact les unes avec les autres sans endommager le film de peinture.

→ Haute dureté, bonne résistance au lavage

Résiste aux rayures, aux chocs et aux sollicitations mécaniques quotidiennes. Sa bonne résistance au lavage facilite l'entretien de la surface.



C1

ISO 12944 - Intérieur

comme finition pour
FIRETEX FX 5090
FIRETEX FX 5120

C2

ISO 12944 - Intérieur

comme finition pour
AQUAPRIMER D4280
absence de condensation
permanente

après 2h

hors-poisée

après 6h

recouvrable
(minimum)

8,2 m²/l

rendement théorique
(50 µm sec - 122 µm humide)

40-50 µm

épaisseur sèche
recommandée

<50 g/L

COV

±41% d'extrait sec en volume • densité de ±1.30 kg/L • Brillance satinée

Application au rouleau, brosse ou airless • Disponible en teintes RAL • Conditionnement de 5 L et 20L

SYSTÈME 1 - INTUMESCENT

PRIMAIRE	AQUAPRIMER D4280 60 µm
PEINTURE INTUMESCENTE	FIRETEX FX 5090 ou FX 5120
FINITION	AQUACOATING D6280 60 µm

SYSTÈME 2 - ANTICORROSION

PRIMAIRE	AQUAPRIMER D4280(*)
FINITION	AQUACOATING D6280

(*) Aquacoating D6280 peut être appliqué directement sur métal comme primaire (DTM) lorsqu'aucune protection anticorrosion n'est requise. Consultez-nous pour obtenir des conseils.