



Één toplaag. Meerdere toepassingen.

Wateraf dunbare decoratieve toplaag voor FIRETEX-brandwerende verven en tal van andere verfsystemen dankzij de self-crosslinking acrylaathars. Geschikt voor staal, bardageplaten, steeldeck, reeds geschilderde onderdelen, PVC, baksteen, beton, ...

All-round 1K afwerkingslaag.

→ Uitstekende hechting

Uitstekende hechting op de onderliggende verflaag, voor een duurzame en betrouwbare afwerking.

→ Goede blokweerstand

Behandelde oppervlakken kunnen veilig worden gestapeld of met elkaar in contact komen zonder de verflaag te beschadigen.

→ Hoge hardheid, goede afwasbaarheid

Bestand tegen krassen, stoten en dagelijkse mechanische belasting en goed afwasbaar waardoor het oppervlak gemakkelijk te onderhouden is.



C1

ISO 12944 - Binnen

als toplaag voor
FIRETEX FX 5090
FIRETEX FX 5120

C2

ISO 12944 - Binnen

als toplaag voor
AQUAPRIMER D4280
geen permanente
condensvorming

na **2u**
kleefvrij

na **6u**
overschilderbaar
(minimum)

8,2 m²/l
theoretisch rendement
(50 µm droog - 122 µm nat)

40-50 µm
aanbevolen
droge laagdikte

<50 g/L
VOC

±41% vaste stof in volume • ±1.30 kg/L dichtheid • Satijn glanzend

Applicatie met rol, borstel of airless • In RAL-kleuren verkrijgbaar • Verpakking 5 L en 20L

SYSTEEM 1 - BRANDWEREND

PRIMER	AQUAPRIMER D4280 60 µm
BRANDVERF	FIRETEX FX 5090 of FX 5120
TOPLAAG	AQUACOATING D6280 60 µm

SYSTEEM 2 - ANTICORROSIE

PRIMER	AQUAPRIMER D4280 (*)
TOPLAAG	AQUACOATING D6280

(*) Aquacoating D6280 kan als primer rechtstreeks op metaal (DTM) worden aangebracht wanneer geen anticorrosieve bescherming vereist is. Raadpleeg ons voor advies.