



Référence	22159
Description	Peinture finition satinée à 2 composants polyuréthane.
Usage	Finition polyuréthane pour la protection des structures en acier. Bonnes propriétés mécaniques. Bonne résistance extérieure. Bonne résistance chimique à l'eau et aux produits chimiques non corrosifs. Application électrostatique est possible. Prêt à l'emploi. Acrydur Primer 22159 s'emploie comme finition dans des systèmes polyuréthanes.
Composition	Polyuréthane aliphatique à base de résine acrylique, hydrocarbures aromatiques, acétates.
Support	Acier + Acrydur Primer ES 22158
Couleur	RAL 7021

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité Base: 1.55 ± 0.05 kg/l
Mix: 1.40 ± 0.05 kg/l

Temps de séchage Temps de séchage (40 µ sec)

Hors poussière	Hors collant	Recouvrable	
		Minimum	Maximum
1 heure	3 heures	12 heures	3 jours

Proportion du mélange En volume: 3 parts base + 1 part durcisseur 22154

Extrait sec en volume ± 53%

Rendement théorique Pour 40 µ sec: 13.3 m²/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Pistolet électrostatique 2C
	Film sec (μ)	40-60
Diluant	Thinner 95	Pistolet électrostatique 2C
	%	Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	Thinner 95	
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.	
Humidité relative et température ambiante	Maximum 80% HR Minimum +10°C	
Durée d'utilisation	2 heures	

SUPPORT

Préparation	Acier
	Le support doit être propre, dégraissé, sans poussières ou autres impuretés.
	Peintures anciennes de bonne adhésion.
	Eliminer les impuretés, dégraisser et poncer la surface. Laver, brosser et gratter St3 les parties oxydées. Il est conseillé de tester la compatibilité de l'ancienne couche avec la nouvelle peinture.
Température maximale sèche de service	120°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	Acrydur Primer gris ES 22158	50-60 μ
2 ^e couche	Acrydur Finish 7021 ES 22159	40-50 μ

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C Entre 21°C et 55°C

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 12 mois sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018

Version : 22159.01.FR

aalterpaint.be

VENECOLAAN 8, IZ LAKELAND, B-9880 AALTER, INFO@AALTERPAINT.BE, T +32 9 374 17 65, F +32 9 374 56 43