



Referentie	A25
Omschrijving	Tweecomponenten polyurethaan satijnglanzende eindlaag.
Toepassingen	Satijnglanzende eindlaag met zeer goede buitenbestendigheid, glans en kleurbehoud. Geschikt als afwerkingslaag voor de bescherming van staalstructuren, voertuigen en landbouwmachines e.d. Goede weerstand aan lichte chemicaliën. Acrydur finish satijn A25 wordt gebruikt als eindlaag in epoxy/polyurethaan systemen.
Samenstelling	Alifatisch polyurethaan o.b.v. acrylaathars.
Ondergrond	Staal, metallisatie en warmverzinking behandeld met geschikte primer
Kleur	RAL kleuren

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid ± 1.20 – 1.40 kg/l afhankelijk van de kleur

Droogtijd Droogtijd (50 µ droog)

Stofdroog	Kleefvrij	Overschilderbaarheid	
		Minimum	Maximum
1 uur	3 uur	16 uur	3 dagen

Mengverhouding In gewicht: 90/10
In volume: afhankelijk van de kleur

Vast stof in volume ± 50%

Theoretisch rendement Voor 50 µ droog: 10 m²/liter

VOC 460 g/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Rol	Borstel	Airless
	Droog (μ)	40-50	40-50	40-60
		Enkel voor kleine oppervlakken		
Verdunning	Thinner 95	Rol	Borstel	Airless
	%	0-3	0-3	0-5
Materiaalreiniger	Thinner 95			
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt			
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 85% RV Minimum +5°C			
Verwerkingstijd	4 uur			

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Geschikte primer	Apecoat primer E81, Apecoat MIO E93, Flexcoat MIO 017, Acrydur primer A29, Acrydur primer A19			
Voorbereiding	Primer-onderlaag Ontvetten en verwijderen van onzuiverheden. Oude, goed hechtende verven Onzuiverheden verwijderen, ontvetten en het oppervlak schuren. Geroeste plaatsen ontroesten tot St3 en bijwerken met een geschikte primer. Steeds verenigbaarheid testen van de oude verflaag met de volgende laag.			
Maximale bedrijfstemperatuur – Droge warmte	120°C			

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Apecoat Primer E81	60 μ
2 ^e laag	Acrydur Finish Satijn A25	50 μ

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	Tussen 21°C en 55°C
Verpakking	5kg en 20 kg

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities 24 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.
Temperatuur tussen 5°C en 35°C.

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 04/01/2018

Uitgave: A25.01.NL