

Amotherm Wood Top WSB



Référence	Wood Top WSB
Description	Système de vernis ignifuge, transparente composé d'une base intumescent (Amotherm Wood WSB) et d'une couche de finition (Amotherm Wood Top WSB).
Usage	Couche de finition qui assure l'intégrité d'Amotherm Wood WSB et fournit au système la protection nécessaire contre l'humidité, la condensation et / ou les polluants environnementaux. L'utilisation d'autres couches finales peut affecter les performances du système.
Composition	Résines acryliques en solvant
Support	Bois ou des dérivates de bois, pour <u>usage intérieur</u> , protégé avec Amotherm Wood WSB
Couleur	Couche de finition transparente, brillance mat

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité 0,90 ± 0,02 kg/l

Temps de séchage Temps de séchage (150 µ sec)

À la surface	En profondeur
4-6 heures	24-36 heures

Brillance Mat (7-10%)

Extrait sec en poids 43-45%

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

Amotherm Wood Top WSB

USAGES

Méthode d'application	Rouleau, brosse ou pistolet airless	
Epaisseur recommandé	Réaction au feu : Classe B _{s1} -d0	100 g/m ² Amotherm Wood Top WSB
	Résistance au feu	100 g/m ² Amotherm Wood Top WSB
Application	Au moins 24 heures après l'application d'Amotherm Wood WSB, appliquez une couche de 100 à 120 g / m² par rouleau, brosse ou pistolet airless. <u>Remarque :</u> Une mauvaise application du Amotherm Wood Top WSB peut avoir des effets esthétiques négatifs, tels qu'un aspect laiteux et / ou une surface collante. Ces effets esthétiques négatifs n'affecteront pas l'efficacité du système appliqué.	
Diluant	Prêt pour emploi.	
Nettoyage du matériel	Thinner 41	
Humidité relative et température ambiante	Maximum 70% HR Minimum +15°C	

PRÉPARATION DE SURFACE

Préparation	Appliquer sur bois protégé avec Amotherm Wood WSB
-------------	---

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	Amotherm Wood WSB	180 g/m ²
2 ^e couche	Amotherm Wood WSB	180 g/m ²
3 ^e couche	Amotherm Wood Top WSB	100 g/m ²

LES DONNEES DE SECURITE

Point éclair °C	>30°C
Emballage	9 kg
Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 12 mois sous abri dans l'emballage original fermé.
Conserver à l'intérieur à température normale.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 17/01/2019

Version : Top WSB.02.Fr