FICHE TECHNIQUE

Aquacoating D5280



Référence	D5280
Description	Peinture primaire/finition diluable à l'eau .
Usage	Peinture primaire/finition diluable à l'eau pour environnement ISO 12944 C1 et C2 exposition intérieure sans condensation permanente.
Composition	Résine acrylique, pigments colorants, Eau.
Support	Acier. Acier galvanisé à chaud vieilli.
Couleur	Teintes RAL

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.300 kg/l

Temps de séchage Temps de séchage (60 µ sec)

Hors collant	Recouvrable
	Minimum
2 heures	6 heures

Le temps de séchage est influencé par l'épaisseur de la couche et la circulation de l'air ambiant.

Extrait sec en volume ± 45%

Rendement théorétique Pour 60 µ sec: 7.5 m²/litre

COV < 50 g/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

FICHE TECHNIQUE

Aquacoating D5280

USAGES

Epaisseur recommandé

Méthode d'application	Rouleau	Brosse	Pistolet Airless
Film sec (µ)	40-60	40-60	50-120

Diluant

Eau déminéralisée	Rouleau	Brosse	Pistolet Airless
%	0-2	0-2	0-5

Nettoyage du matériel Eau

Température du support Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.

Humidité relative et température ambiante Maximum 75% HR
Minimum +10°C

SUPPORT

Préparation

Acier
Dégraisser et éliminer les impuretés. Sabler Sa2.5 et dépoussiérer. Peut également être appliquée sur un primaire de fabrication adéquat.
Acier galvanisé à chaud:
Sabler légèrement avec un substrat non métallique. Peintures anciennes de bonne adhésion.
Eliminer les impuretés, dégraisser et poncer la surface. Laver, brosser et gratter St3 les parties oxydées.
Il est conseillé de tester la compatibilité de l'ancienne couche avec la nouvelle peinture.

SYSTÈME : EXAMPLE

1e couche	Aquacoating D5280	80 µ
2e couche	Aquacoating D5280	80 µ

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C Pas d'application

Emballage 5 litres et 20 litres

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 12 mois sous abri sec, couvert et à l'abri du gel dans l'emballage original fermé.
Température entre 5°C et 30°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/0/2018
Version : D5280.01.FR

aalterpaint.be
VENECOLAAN 8, IZ LAKELAND, B-9880 AALTER, INFO@AALTERPAINT.BE, T +32 9 374 17 65, F +32 9 374 56 43