



Référence	22093
Description	Finition polyuréthane thixotropique à deux composants
Usage	Finition satin à bonne résistance extérieur et bonne stabilité de couleur. Finition pour la protection des charpentes métalliques, machines agricoles etc. dans des systèmes époxy/polyuréthane. Bonne résistances aux produits chimiques moyennement agressifs. Utilisé comme couche de finition lisse ou comme peinture de structure: lisse ou structure. Bonne adhérence directe à l'acier et à l'acier phosphaté.
Composition	Polyuréthane aliphatique à base de résine acrylique-pigments-hydrocarbures aromatiques
Support	Acier, acier traité avec un primaire
Couleur	Teintes RAL

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.15 – 1.25 kg/l (en fonction de la teinte)

Temps de séchage

Temps de séchage (50 µ sec)

Hors poussière	Hors collant	Recouvrable
		Minimum
30 min	90 min	24 heures *

* structure dans structure : 30 min

Proportion du mélange En poids: 100/10

Extrait sec en volume ± 51% (en fonction de la teinte)

Rendement théorique Pour 50 µ sec: 10.2 m²/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Pistolet pneum.	Airless	Structure pneum.
	Film sec (μ)	40-60	40-80	Structure
Diluant	Thinner 95	Pistolet pneum.	Airless	Structure pneum.
	%	15-25	0-5	0-5
Nettoyage du matériel	Thinner 95			
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.			
Humidité relative et température ambiante	Maximum 75 % HR Minimum +10°C			
Durée d'utilisation	3 heures			

SUPPORT

Primaire adéquat	Apecoat Primer E81
Préparation	Primaire Dégraisser et enlever les impuretés. Acier Dégraisser et enlever les impuretés.
Température maximale sèche de service	100°C

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C Entre 21°C et 55°C

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 2 ans sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018

Version : 22093.01.FR