



Referentie	21940/xxxx
Omschrijving	Tweecomponenten thixotrope polyurethaan eindlaag .
Toepassingen	Satijnglanzende eindlaag met goede buitenweerstand en goede kleurstabiliteit. Eindlaag voor de bescherming van staalstructuren, landbouwmachines, etc. ... in epoxy/polyurethaansystemen. Goede weerstand tegen lichte chemicaliën. Gebruikt als gladde eindlaag of als structuurverf: glad of gestructureerd.
Samenstelling	Alifatisch polyurethaan o.b.v. acrylaathars-pigmenten-aromatische koolwaterstoffen
Ondergrond	Staal
Kleur	RAL kleuren

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid ± 1.10 – 1.20 kg/l (in functie van de kleur)

Droogtijd Droogtijd (40 µ droog)

Stofdroog	Kleefvrij	Overschilderbaarheid
		Minimum
30 min	2 uur	24 uren *

*Structuur in structuur: 30 min

Mengverhouding In gewicht: 100/6.25

Vast stof in volume ± 46% (in functie van de kleur)

Theoretisch rendement Voor 40 µ droog: 11.6 m²/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Pneum. Pistool	Airless	Pneum. Structuur
	Droog (μ)	40-50	40-60	Structuur
Verdunning	Thinner 3525	Pneum. Pistool	Airless	Pneum. Structuur
	%	10-25	0-5	0-5
Materiaalreiniger	Thinner 3525			
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt			
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 75% RV Minimum +10°C			
Verwerkingstijd	3 uur			

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Geschikte primer	Apecoat Primer E81
Voorbereiding	Primer Ontvetten en verwijderen van onzuiverheden. Oude, goed hechtende verven Onzuiverheden verwijderen, ontvetten en het oppervlak schuren. Geroeste plaatsen ontroesten tot St3 en bijwerken met een geschikte primer. Steeds verenigbaarheid testen van de oude verflaag met de volgende laag.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	Tussen 21°C en 55°C
--------------------	---------------------

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities	12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking. Temperatuur tussen 5°C en 35°C.
------------------------	--

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid inroepen. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 04/01/2018
Uitgave: 21940.01.NL