



Référence	235DL
Description	Primer anticorrosion et couche de finition High Build, à séchage rapide, à base de Phosphate de Zinc.
Usage	Primer / couche de finition anticorrosion pour la protection de containers métalliques, charpentes en acier, etc. Séchage très rapide. Applicable en couches jusqu'à 80 microns. Bonne adhérence sur acier propre.
Composition	Résine glycéro alkyde modifiée, Phosphate de Zinc, Oxyde de Fer, hydrocarbures aromatiques, alcools.
Support	Acier, peintures anciens
Couleur	Divers teintes

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.200 kg/l selon la teinte

Temps de séchage Temps de séchage (40 µ sec)

Hors poussière	Hors collant
20 min	45 min

Extrait sec en volume ± 47% selon la teinte

Rendement théorique Pour 40 µ sec : 12 m²/litre

COV 470 g/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Rouleau/brosse	Pistolet pneum.	Pistolet Airless
	Film sec (μ)	30-50	30-60	40-80
Diluant	Thinner 2	Rouleau/brosse	Pistolet pneum.	Pistolet Airless
	%	0-3	15-25	0-10
Nettoyage du matériel	Thinner 2			
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.			
Humidité relative et température ambiante	Maximum 85% HR Minimum +5°C			

SUPPORT

Préparation	Acier Le support doit être propre, dégraissé, sans poussière ou autres impuretés. Eventuellement sabler Sa2.5 et dépolir.
	Peintures anciennes de bonne adhésion Eliminer les impuretés, dégraisser et poncer la surface. Laver, brosser, gratter St3 les parties oxydées et retoucher avec un primer adéquat. Il est conseillé de tester la compatibilité de l'ancienne couche avec la nouvelle peinture.
Température maximale sèche de service	80°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^{er} couche	Metafix Duolak 235DL	80 μ
------------------------	----------------------	------

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C	Supérieure à 21°C
Emballage	5 litres, 20 litres

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage	2 ans sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.
------------------------	---

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018
Version : 235DL.01.FR