



Référence	G8
Description	Couche de finition brillante à base de résine alkyde.
Usage	Couche de finition brillante à haute résistance extérieure. Bonne stabilité de brillance et de couleur. Séchage normal. Couche de finition pour la protection des structures métalliques, machines agricoles etc.. Couche de finition pour bois.
Composition	Résine alkyde. Pigments organiques et inorganiques. White Spirit.
Support	Acier et bois, traités avec un primer adéquat.
Couleur	Disponible en diverses teintes.

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.100 kg/l (dépendant de la teinte.)

Temps de séchage

Temps de séchage (60 µ sec)

Hors poussière	Hors collant	Recouvrable
		Minimum
2 heures	6 heures	24 heures

Extrait sec en volume ± 51%

Rendement théorique Pour 35 µ sec: 14.52 m²/litre

COV 380 g/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Rouleau	Brosse
	Film sec (μ)	30-40	30-40
Diluant	White Spirit	Rouleau	Brosse
	%	0-2	0-2
Nettoyage du matériel	White Spirit		
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.		
Humidité relative et température ambiante	Maximum 75% HR Minimum +10°C		

SUPPORT

Primaire adéquat	Sur métal: RUST AID Ho15, METAFIX PRIMER G147, METAFIX G111.
Préparation	Primer Dégraisser et éliminer les impuretés. Peintures anciennes de bonne adhésion Éliminer les impuretés, dégraisser et poncer la surface. Laver, brosser, gratter St3 les parties oxydées et retoucher avec un primer adéquat. Il est conseillé de tester la compatibilité de l'ancienne couche avec la nouvelle peinture.
Température maximale sèche de service	80°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	Rust Aid Rouge Brun HO15	40 μ
2 ^e couche	Metafix G111	40 μ
3 ^e couche	Metafix Finish G8	40 μ

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C	Entre 21°C et 55°C
Emballage	1 litre, 2.5 litres, 4 litres, 5 litres et 20 litres
Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 2 ans sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018

Version : G8.01.FR