



Referentie	G8
Omschrijving	Hoogglanzende eindlaag op basis van een hoogwaardig alkydhars.
Toepassingen	Glanzende eindlaag met goede buitenbestendigheid, glans en kleurbehoud. Normaaldrogend. Geschikt als afwerkingslaag voor de bescherming van staalstructuren, metaalconstructies, e.d. Geschikt als afwerkingslaag voor hout.
Samenstelling	Alkydhard-Organische en anorganische kleurpigmenten-White spirit
Ondergrond	Staal en hout behandeld met een geschikte primer.
Kleur	Diverse kleuren beschikbaar

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid ± 1.100 kg/l

Droogtijd Droogtijd (40 µ droog)

Stofdroog	Kleefvrij	Overschilderbaarheid
		Minimum
2 uur	6 uur	24 uur

Vast stof in volume ± 51%

Theoretisch rendement Voor 35 µ droog: 14.5 m²/liter

VOC 380 g/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Rol	Borstel
	Droog (μ)	30-40	30-40
Verdunning	White spirit	Rol	Borstel
	%	0-2	0-2
Materiaalreiniger	White spirit		
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt		
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 75% RV		
	Minimum +10°C		

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Geschikte primer	Voor metaal: Rust Aid HO15, Metafix Primer G147, Metafix Tussenlaag G111
Vorbereitung	Primer-onderlaag Ontvetten en verwijderen van onzuiverheden.
	Oude, goed hechtende verven Onzuiverheden verwijderen, ontvetten en het oppervlak schuren. Geroeste plaatsen ontroesten tot St3 en bijwerken met een geschikte primer. Steeds verenigbaarheid van de oude verflaag met de volgende laag testen.
Maximale bedrijfstemperatuur – Droge warmte	80°C

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Rust Aid Roodbruin HO15	40 μ
2 ^e laag	Metafix Tussenlaag G111	40 μ
3 ^e laag	Metafix Finish G8	40 μ

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	Tussen 21°C en 55°C
Verpakking	1 liter, 2.5liter, 4 liter, 5 liter en 20 liter.

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities 24 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.
Temperatuur tussen 5°C en 35°C.

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 04/01/2018

Uitgave: G8.01.NL