

Metafix Finish Satiné G43



Référence	G43
Description	Laque industrielle satinée à séchage rapide, à base de résine alkyde.
Usage	Couche de finition satinée à bonne résistance extérieure, et bonne stabilité de brillance et de couleur. Séchage et manipulation très rapides. S'utilise comme couche de finition pour la protection de structures métalliques, machines agricoles etc.
Composition	Résine alkyde, Dioxyde de Titane, hydrocarbures aromatiques.
Support	Acier
Couleur	Teintes RAL

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.050 – 1.250 kg/l dépendant de la teinte

Temps de séchage

Temps de séchage (30 µ sec)

Hors poussière	Hors collant	Recouvrable
		Minimum
15 min	30-45 min	24 heures

Extrait sec en volume ± 45% dépendant de la teinte

Rendement théorique Pour 30 µ sec: 15 m²/litre

COV 480 g/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

Metafix Finish Satiné G43

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Brosse	Pistolet Airless	Pistolet pneum.
	Film sec (μ)	30-40	30-40	30-40
		Pour petites surfaces		
Diluant	Thinner 2	Brosse	Pistolet Airless	Pistolet pneum.
	%	0-3	5-10	10-25
Nettoyage du matériel	Thinner 2			
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.			
Humidité relative et température ambiante	Maximum 80% HR Minimum +5°C			

SUPPORT

Primaire adéquat	METAFIX PRIMER G147
Préparation	Primer / Sous couche Dégraisser et éliminer les impuretés. Peintures anciennes de bonne adhésion Éliminer les impuretés, dégraisser et poncer la surface. Laver, broser, gratter St3 les parties oxydées et retoucher avec un primer adéquat. Il est conseillé de tester la compatibilité de l'ancienne couche avec la nouvelle peinture.
Température maximale sèche de service	80°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	Metafix Primer G147	40 μ
2 ^e couche	Metafix Finish Satiné G43	30 μ

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C	Entre 21°C et 55°C
Emballage	5 litres et 20 litres
Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 2 ans sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018

Version : G43.01.FR