



Référence	G661
Description	Primer-finition anticorrosion industriel à base de phosphate de zinc.
Usage	Primer-finition anticorrosion pour la protection des charpentes métalliques. Séchage rapide. Bonne adhérence sur de l'acier nettoyé. Exposition aux intempéries pendant la phase de construction de 3 mois. METAFIX PRIMER G661 ne peut pas être utilisé comme couche de finition sur les produits Firetex FX2000 et sur le C-Therm S101FD.
Composition	Résine alkyde modifiée. Phosphate de zinc. Pigments. Hydrocarbures aromatiques. Alcools.
Support	Acier
Couleur	Teintes RAL

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.150 – 1.350 kg/l selon la teinte

Temps de séchage Temps de séchage (40 µ sec)

Hors poussière	Hors collant	Recouvrable
		Minimum
10 min	30 min	6 heures avec un peinture Alkyde

Extrait sec en volume ± 50%

Rendement théorique Pour 40 µ sec: 12.5 m²/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Pistolet Airless	Pistolet pneum.
	Film sec (μ)	40-80	40-60
Diluant	Thinner 2	Pistolet Airless	Pistolet pneum.
	%	0-3	10-15
Nettoyage du matériel	Thinner 2		
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.		
Humidité relative et température ambiante	Maximum 75% HR Minimum +10°C		

SUPPORT

Préparation	Acier Le support doit être propre, dégraissé, sans poussière ou autres impuretés. Eventuellement sabler Sa 2.5 et dépolir.
Température maximale sèche de service	100°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	Metafix Primer G661	60 μ
-----------------------	---------------------	------

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C Entre 21°C et 55°C

Emballage 20 litres

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 12 mois sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 29/04/2020

Version : G661.03.FR