



Referentie	G111
Omschrijving	Thixotrope tussenlaag op basis van alkydhars.
Toepassingen	Tussenlaag met uitstekende antiroesteigenschappen. Normaaldrogend. Geschikt als tussenlaag in alkydsystemen op basis van White Spirit. Rol/borstelapplicatie.
Samenstelling	Alkydhars – Titaandioxide – Vulstoffen – White Spirit.
Ondergrond	Staal
Kleur	Wit, Ral 7035, Ral 7001, Zwart.

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid	± 1.370 kg/l		
Droogtijd	Droogtijd (40 µ droog)		
	Stofdroog	Kleefvrij	Overschilderbaarheid
			Minimum
	2-3 uur	4-5 uur	24 uur
Vast stof in volume	± 54%		
Theoretisch rendement	Voor 40 µ droog: 13 m ² /liter		
VOC	366 g/liter		

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Rol	Borstel
	Droog (μ)	40-50	40-50
Verdunning	White Spirit	Rol	Borstel
	%	0-5	0-5
Materiaalreiniger	White Spirit		
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt		
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 75% RV		
	Minimum +10°C		

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Geschikte primer	Metafix Primer G147, Rust Aid HO15
Vorbereitung	Primer-onderlaag Ontvetten en verwijderen van onzuiverheden.
	Oude, goed hechtende verven Onzuiverheden verwijderen, ontvetten en het oppervlak schuren. Geroeste plaatsen ontroesten tot St3 en bijwerken met een geschikte primer. Steeds verenigbaarheid testen van de oude verflaag met de volgende laag.
Maximale bedrijfstemperatuur – Droge warmte	80°C

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Rust Aid HO15	40 μ
2 ^e laag	Metafix Tussenlaag G111	40 μ
3 ^e laag	Metafix Finish G8	40 μ

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	Tussen 21°C en 55°C
Verpakking	1 liter en 2.5 liter

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities 24 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.
Temperatuur tussen 5°C en 35°C.

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid invoeren. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 04/01/2018

Uitgave: G111.01.NL