

Peinture hydrodiluable D99



Référence	D99
Description	Peinture antirouille hydrodiluable pour acier et fonte.
Usage	Peinture au trempage pour acier et fonte. Faible taux en solvants. Bonnes propriétés mécaniques, résistance à l'huile.
Composition	Copolymère, pigments, eau, cosolvants.
Support	Acier fonte.
Couleur	Gris ral 7032 et noir.

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.170 kg/l (dépendant de la couleur)

Temps de séchage Temps de séchage (35 µ sec)

Hors poussière	Sec
1 heure	3 heures

Le séchage dépend fortement de l'humidité relative et de la ventilation.

Le séchage peut être accéléré à 40°C – 80°C pendant 10 min – 20min.

Extrait sec en volume ± 34%

Rendement théorique Pour 35 µ sec: 9.7 m²/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Trempage
	Film sec (μ)	30-40
Diluant	Eau déminéralisée – BG (90-10)	Rouleau
	%	0-5
Nettoyage du matériel	Eau	
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.	
Humidité relative et température ambiante	Maximum 75% HR Minimum +10°C	

SUPPORT

Préparation	Acier Les supports doivent être sains, sans graisse, rouille ou autre pollution.
-------------	--

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage	Craint le gel. 6 mois sous abri dans l'emballage original fermé dans un endroit sec en frais – température entre 10°C et 25°C.
------------------------	---

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018

Version : D99.01.FR