

Peinture hydrodiluable D99 Rougebrun



Référence	D99 RB – C1818
Description	Primer antirouille hydrodiluable pour acier et fonte.
Usage	Primer au trempage pour acier et fonte. Faible taux en solvants.
Composition	Copolymère synthétique, oxyde de fer rouge, eau, cosolvants.
Support	Acier fonte.
Couleur	Rougebrun

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité $\pm 1.340 \text{ kg/l}$ (dépendant de la couleur)

Temps de séchage Temps de séchage (35 μ sec)

Sec

30 min – 60 min

Le séchage dépend fortement de l'humidité relative et de la ventilation.

Le séchage peut être accéléré à 40°C – 80°C pendant 10 min – 20 min.

Extrait sec en volume $\pm 38\%$

Rendement théorique Pour 40 μ sec: 9,3 m²/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

Peinture hydrodiluable D99 Rougebrun

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Trempage
	Film sec (μ)	30-40
Diluant	Eau déminéralisée	Trempage
	%	2-5
Nettoyage du matériel	Eau	
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.	
Humidité relative et température ambiante	Maximum 75% HR Minimum +10°C	

SUPPORT

Préparation	Acier Les supports doivent être sains, sans graisse, rouille ou autre pollution.
-------------	--

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage	Craint le gel. 6 mois sous abri dans l'emballage original fermé dans un endroit sec en frais – température entre 10°C et 25°C.
------------------------	---

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018

Version : D99RB.01.FR