

Peinture Routière Vinylique BVV



Référence	BVV
Description	Peinture routière sans hydrocarbures aromatiques à séchage rapide
Usage	Peinture routière non-perlée sans hydrocarbures aromatiques pour le marquage des routes en asphalte ou béton. Séchage rapide. Bonne résistance à l'usure. A appliquer par airless ou airspray
Composition	CoPolymères Vinyliques – Dioxyde de Titane – Charges
Support	Asphalte et béton
Couleur	Divers couleurs

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité ± 1.400 kg/l dépendant du couleur

Temps de séchage 600 gr/m²

Sec selon ASTM D711

< 25 min

Viscosité ± 80 KU

Extrait sec en volume ± 45%

Extrait sec en poids ± 70%

Rendement théorique Pour 200 µ sec : 2,3 m²/liter

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

Peinture Routière Vinylique BVV

USAGES

Epaisseur recommandé	Méthode d'application	Pistolet Airless – Airspray
	Sec	200
Diluant	Thinner 135	Pistolet Airless – Airspray
	%	0-3
Nettoyage du matériel	Thinner 3 ou Thinner 135	
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.	
Humidité relative et température ambiante	Maximum 85% HR Minimum +5°C	

SUPPORT

Préparation	Béton – Asphalte Les supports doivent être sains, sans graisse, laitance, poussière ou autre pollution.
Température maximale sèche de service	Ne pas applicable

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	Peinture Routière Jaune Non-perlée BV20-1021	600 gr/m ²
-----------------------	--	-----------------------

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 24 mois sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 30°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 04/01/2018

Version : BVV.01.FR