



Référence	3350
Description	Couche de finition pour le système RUSTOGALV à base de résines copolymères vinyliques pour la protection des structures en acier galvanisé tels que pylônes, support pour conduites etc.
Usage	Le système RUSTOGALV a une excellente résistance aux vapeurs corrosives (esprit de sel, acide nitrique, acide sulfurique, ammoniacque) et une bonne résistance aux conditions atmosphériques. Le RUSTOGALV FINISH 3350 répond aux exigences de la société ELIA. Le RUSTOGALV FINISH 3350 est disponibles en autres teintes.
Composition	Copolymère vinylique, pigments organiques et inorganiques, hydrocarbures aromatiques.
Support	Métaux recouvert de primer ou de couche intermédiaire adéquate.
Couleur	Ral 3000, autres teintes disponibles.

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité $\pm 1.100 - 1.200 \text{ kg/l}$ (varie selon la teinte)

Temps de séchage Temps de séchage (40 μ sec)

Sec	Recouvrable
± 2 heures	24 heures

Extrait sec en volume $\pm 32\%$

Rendement théorique Pour 40 μ sec: 8 m²/litre

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé		Rouleau/Brosse
	Film sec	40 µ
Nettoyage du matériel	Thinner 3006	
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.	
Humidité relative et température ambiante	Maximum 80% HR	
	Minimum +5°C	

SUPPORT

Préparation	Primer – intermédiaire Le support doit être propre, exempt de poussière, de graisse et d'autres impuretés.
Température maximale sèche de service	60°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	RUSTOGALV PRIMER 1350	60 µ
2 ^e couche	RUSTOGALV FINISH 3350	40 µ

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C	> 21°C
Emballage	20 l

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 12 mois sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 11/04/19

Version : 3350.02.FR