



Referentie	3350
Omschrijving	Eindlaag in het RUSTOGALV-systeem op basis van vinylcopolymeerhars voor de bescherming van verzinkte structuren, o.a. hoogspanningsmasten, draagpalen ...
Toepassingen	Het RUSTOGALV systeem bezit een uitstekende weerstand tegen corrosieve dampen (zoutzuur – salpeterzuur – zwavelzuur – ammoniak) en een zeer grote weerstand aan de weersomstandigheden.
Goedkeuringen	De RUSTOGALV FINISH 3350 beantwoordt aan de eisen van ELIA.
Samenstelling	Vinylcopolymeer – Kleurpigmenten – Aromatische koolwaterstofverbindingen
Ondergrond	Metaal + geschikte primer of tussenlaag
Kleur	Verschillende kleuren

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid ± 1.10 – 1.20 kg/l (in functie van de kleur)

Droogtijd

Droogtijd (40 µ droog)

Stofdroog	Kleefvrij
± 2 uur	24 uur

Vast stof in volume ± 32%

Theoretisch rendement Voor 40 µ droog: 8 m²/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Rol	Borstel
	Droog (μ)	40	40
Materiaalreiniger	Thinner 3006		
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt		
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 80% RV		
	Minimum +5°C		

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Voorbereiding	Primer-tussenlaag De ondergrond dient droog, zuiver, vrij van stof, vet of andere verontreinigingen te zijn.
Maximale bedrijfstemperatuur – Droge warmte	60°C

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Rustogalv Primer 1350	60 μ
2 ^e laag	Rustogalv Finish 3350	40 μ

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C	> 21 °C
Verpakking	20 liter

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities	12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.
	Temperatuur tussen 5°C en 35°C.

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid inroepen. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 11/04/2019
Versie: 3350.03.NL