



Référence	1350
Description	Primaire pour la protection de l'acier galvanisé à chaud : pylônes pour lignes électriques à haute tension, conduites électriques pour chemin de fer, etc.
Usage	Adhérence directe sur acier galvanisé à chaud. Le système RUSTOGALV a une excellente résistance aux vapeurs corrosives (esprit de sel, acide nitrique, acide sulfurique, ammoniacque) et une bonne résistance aux conditions atmosphériques. Le RUSTOGALV PRIMER 1350 répond aux exigences de la société ELIA.
Composition	Copolymère vinylique, dioxyde de titane, pigments, hydrocarbures aromatiques.
Support	Acier galvanisé à chaud.
Couleur	Ral 1015 et Ral 2004.

INFORMATIONS TECHNIQUES A 20°C ET 60% HR

Densité	± 1.140 kg/l	
Temps de séchage	Temps de séchage (60 µ sec)	
	Sec	Recouvrable
	± 4 heures	24 heures
Extrait sec en volume	± 31%	
Rendement théorique	Pour 60 µ sec: 5.2 m ² /litre	
VOC	590 gr/l	

Les valeurs reprises dans cette fiche sont des valeurs typiques et peuvent varier selon la teinte et de batch en batch.

USAGES

Epaisseur recommandé		Rouleau/Brosse
	Film sec	50-60 µ
Nettoyage du matériel	Thinner 3006	
Température du support	Supérieure de 3°C minimum au point de rosée.	
Humidité relative et température ambiante	Maximum 80% HR	
	Minimum +5°C	

SUPPORT

Préparation	Le support doit être propre et sec, exempt de poussière, de graisse et d'autres impuretés. Sur du galvanisé ancien, éliminer les sels à l'eau et à la brosse, ensuite rincer à l'eau claire. Enlever la rouille des parties corrodées, dépolir et appliquer des retouches d'APECOAT PRIMER E-ALU.
Température maximale sèche de service	60°C

SYSTÈME : EXEMPLE

1 ^e couche	RUSTOGALV PRIMER 1350	60 µ
2 ^e couche	RUSTOGALV FINISH 3350	40 µ

LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

Point éclair °C	Entre 21°C et 55°C (DIN 51758)
Emballage	20 l

Consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions de stockage 12 mois sous abri dans l'emballage original fermé. Température de stockage entre 5°C et 35°C.

Les informations reprises dans cette fiche technique sont données de bonne foi et ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Assurez-vous de toujours avoir la version la plus récente.

Date : 11/04/2019

Version : 1350.02.FR