



Referentie	1350
Omschrijving	Primer voor de bescherming van thermisch verzinkt staal: hoogspanningsmasten, elektrische bovenleidingen van treinsporen, steunen van leidingen en geprofileerde gevelbeschermingspanelen,...
Toepassingen	Rechtstreekse hechting op thermisch verzinkt staal. Het RUSTOGALV systeem bezit een uitstekende weerstand tegen corrosieve dampen (zoutzuur – salpeterzuur – zwavelzuur – ammoniak) en een zeer grote weerstand aan de weersomstandigheden.
Goedkeuringen	De RUSTOGALV PRIMER 1350 beantwoordt aan de eisen van ELIA.
Samenstelling	Vinylcopolymeer – Kleurpigmenten – Aromatische koolwaterstofverbindingen
Ondergrond	Warmverzinkt staal
Kleur	RAL 1015 en RAL 2004

TECHNISCHE INFORMATIE BIJ 20°C EN 60% RV

Dichtheid ± 1.140 kg/l (in functie van de kleur)

Droogtijd Droogtijd (60 µ droog)

Stofdroog	Kleefvrij
± 4 uur	24 uur

Vast stof in volume ± 31%

Theoretisch rendement Voor 60 µ droog: 5,2 m²/liter

VOC 590 g/liter

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

TOEPASSINGEN

Aanbevolen laagdikte	Applicatiemethode	Rol	Borstel
	Droog (μ)	50-60	50-60
Materiaalreiniger	Thinner 3006		
Ondergrondtemperatuur	+3°C boven dauwpunt		
Luchtvochtigheid en temperatuur	Maximum 80% RV		
	Minimum +5°C		

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Voorbereiding	De ondergrond dient droog, zuiver, vrij van stof, vet of andere verontreinigingen te zijn. Op oud thermisch verzinkt staal zal men de niet-hechtende zouten totaal verwijderen d.m.v. borstelen en afspoelen met klaar water. De gecorrodeerde gedeelten zullen volledig ontroest, afgestoft en bijgewerkt worden met Apecoat E-Alu primer.
Maximale bedrijfstemperatuur – Droge warmte	60°C

SYSTEEMOPBOUW: VOORBEELD

1 ^e laag	Rustogalv Primer 1350	60 μ
2 ^e laag	Rustogalv Finish 3350	40 μ

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Vlampunt °C Tussen 21°C en 55°C (DIN 51758)

Zie veiligheidsfiche voor gedetailleerde inlichtingen.

OPSLAGCONDITIES

Opslagcondities 12 maanden in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.
Temperatuur tussen 5°C en 35°C.

De informatie in deze technische fiche werd verkregen van bronnen, die naar best weten betrouwbaar zijn en kan in geen geval onze aansprakelijkheid inroepen. Vraag steeds naar de laatste technische gegevens.

Datum: 11/04/2019

Versie: 1350.03.NL